

SISTEMA MIMPER TRANSPARENTE

USOS: Cubiertas y terrazas transitables solo para mantenimiento o con tránsito medio.
Impermeabilización transparente vista.

MARITRANS® MD - Membrana impermeabilizante transparente de poliuretano alifático
CONSUMO: 0,8-1,2 kg/m² en dos o tres capas

CERTIFICADOS

- Retención del brillo después de 2000h de envejecimiento acelerado = Bueno – DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m²
- Caleo de la superficie después de 2000h de envejecimiento = No se observa caleo. Grado 0. – ASTM G154
- Dureza (escala SHORE D) = 25 – ASTM D2240
- EPD (Declaración Ambiental del Producto) - <https://www.environdec.com/library>
- Otros (Consultar)

IMPRIMACIONES SEGÚN SOPORTE

Hormigón	}	MARITRANS® MD directo
Mortero		
Madera		
Baldosas		
Plásticos transparentes (poliacrilato, policarbonato)		
Piedra	}	MARITRANS® TILE-PRIMER (50-80gr/m ²)
Baldosas cerámicas esmaltadas		
Ladrillos de vidrio		
Vidrio		



ACABADOS

MARITRANS® MD ofrece un acabado brillante. En el caso de desear un acabado satinado mate, aplicar una capa de MARITRANS® FINISH de 100gr./m² encima de la última capa.

Antideslizamiento: La membrana MARITRANS® MD resbala cuando está mojada. Para aumentar el grado de antideslizamiento, mezclar las micro partículas MIMPER ANTISLIP en una proporción de un 2,5-5% sobre el peso de la última capa.

PRODUCTOS DEL SISTEMA MIMPER TRANSPARENTE

IMPRIMACIONES: MARITRANS® TILE PRIMER
MEMBRANA: MARITRANS® MD
TOP COAT: MARITRANS® FINISH
AUXILIARES: MIMPER ANTISLIP, XILENO